



Belzona® 9631

NÁVOD NA POUŽITIE

1. ZABEZPEČENIE ÚČINNÉHO MOLEKULÁRNEHO SPOJENIA

PRE NAJLEPŠIE VÝSLEDKY APLIKUJTE NA ČISTÉ, PEVNÉ A DOBRE ZDRSNENÉ POVRCHY

- i) **Kovové povrchy**
 - a) Odstráňte zvyšky nečistôt a odmastite povrch handrou namočenou v čističi **Belzona® 9111** alebo inom účinnom čističi, ktorý nezanecháva stopy napr. metyl etyl ketón (MEK). Ak je to potrebné, na vypudenie oleja z hlboko impregnovaných povrchov použite plameň.
 - b) Zdrsňte povrch brúsením alebo hlbokým zaškrabávaním.
 - c) Ukončíte prasklinu odvrátením oboch jej okrajov. Dlhé praskliny by mali byť odvrátené každých 70 až 100 mm, v dierach by mal byť vytvorený závit a do závitú zaskrutkované vhodné skrutky, ktorých vyčnievajúca časť bude odrezaná.
 - d) Praskliny vybrúste do tvaru V použitím uhlovej brúsky.
 - e) Znovu odmastite použitím handier s alkoholom, aby ste sa vyhli preneseniu znečistenia.
- ii) **Pružné povrchy (napr. povrchy plastov ako je PVC a sklolaminát)**
 - a) Podrežte jemne hrany ostrým nožom a ošúchajte povrch rotačnou drôtenou kefou, pílovým listom alebo iným vhodným zdrsňujúcim nástrojom.
 - b) Odstráňte uvoľnené nečistoty.
 - c) Odmastite povrch pomocou handier s alkoholom.

MIESTA, KDE PRODUKT BELZONA® 9631 NEMÁ PRIENÚŤ

Naneste štetcom tenkú vrstvu separátora **Belzona® 9411** a nechajte ju vyschnúť 15–20 minút pred pokračovaním podľa bodu 2.

2. PRÍPRAVA NA POUŽITIE

- a) Neotvárajte fóliové vrečko, kým nie ste pripravení na jeho použitie, pretože reakcia začína ihneď vystavením produktu vlhkosti v atmosfére.
- b) Rukami v rukaviciach otvorte fóliové vrečko, vyberte rolku bandáže **Belzona® 9631** a ihneď ponorte do čistej vody s teplotou 5–40°C na 20 sekúnd na aktivovanie produktu **Belzona® 9631**.

POZNÁMKY:

ČAS SPRACOVANIA

Po ponorení do vody musí byť produkt **Belzona® 9631** použitý do času uvedeného v tabuľke:

Teplota	5°C	10°C	20°C	40°C
Všetok materiál použitý do	12 minút	6 minút	3 minút	1,5 minúty

3. BELZONA® 9631 APLIKÁCIA

Na dosiahnutie najlepších výsledkov

Neaplikovať ak:

- i) Teplota je nižšia ako 5°C.
- ii) Sneží.
- iii) Ak je pracovné prostredie pravdepodobne znečistené olejom alebo vazelínou z príslušného zariadenia alebo dymom z petrolejových ohrievačov alebo tabaku.

a) APLIKÁCIA PRODUKTU BELZONA® 9631

Okamžite omotajte bandáž **Belzona® 9631** okolo poškodeného miesta tak, aby bandáž **Belzona® 9631** prečnievala aspoň 25 mm na každú stranu za poškodenú oblasť. Ak je to potrebné, aplikujte špirálovite s 50%-ným presahom. Pri aplikácii bandáž **Belzona® 9631** napnite tak, aby sa zabránilo zachyteniu vzduchu a zabezpečil sa dobrý kontakt s podložkou. Zabezpečte, aby bola bandáž **Belzona® 9631** aplikovaná cez poškodené miesto minimálne v 9 vrstvách.

b) APLIKÁCIA ĎALŠÍCH ZÁBALOV

V prípade, že sú potrebné dodatočné zábalové bandáže **Belzona® 9631**, opakujte kroky 2–3a. Aplikujte dodatočné zábalové priamo na bandáž **Belzona® 9631**.

c) APLIKÁCIA VYTVRDZOVACEJ FÓLIE

Okamžite po aplikácii bandáže **Belzona® 9631**, omotajte vytvrdzovaciu fóliu špirálovite okolo poškodeného miesta. Natiahnite fóliu tak, aby ste stlačili bandáž **Belzona® 9631**. Zaisťujte napnutie na oboch koncoch použitím lepiacej pásky. Urobte malé diery vo vytvrdzovacej fólii, aby cez ne mohol uniknúť kyslík uhlíčitý v priebehu vytvrdzovania.

4. UKONČENIE MOLEKULÁRNEJ REAKCIE

Bandáž **Belzona® 9631** stvrdne za 60–90 minút pri 20°C, ale v suchých podmienkach alebo za nízkych teplôt vytvrdzovanie potrvá dlhšie.

Ďalšie informácie dostanete od výhradného distribútora pre SR:



spol. s r.o.



ISO 9001 : 2008
Q 09335ISO 14001 : 2004
EMS 509612

Duklianskych hrdinov 651, 901 01 Malacky

Telefón: 034/ 772 2917
E mail: belzona@slovcem.sk
Web: www.slovcem.sk

Vyrobené podľa noriem ISO 9000
Registrovaný systém manažmentu kvality

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRÁCE

Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte príslušné Karty bezpečnostných údajov a uistite sa, že im rozumiete.

Technické údaje v tomto dokumente sú založené na výsledkoch dlhodobých testov uskutočnených v Belzona laboratóriách a na najlepších vedomostiach pravdivých a správnych v čase tohto publikovania. Avšak môžu byť zmenené bez upozornenia a preto by užívateľ mal kontaktovať spoločnosť Belzona za účelom ich overenia predtým, než si produkt objedná. Nedávame a nezahŕňame žiadnu garanciu na ich presnosť. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za miery pokrytia, za realizáciu, za poškodenie vyplývajúce z použitia tohto produktu. Máme zodpovednosť, ak nejaká môže byť, len pri výmene produktu. Žiadne iné záruky alebo garancie akéhokoľvek druhu spoločnosti Belzona neprislúchajú, či už verejnoprávne, prostredníctvom zákona alebo inak, vrátane predajnosti alebo vhodnosti pre zvláštne účely.

Nič v predchádzajúcom odseku nevylúči alebo neobmedzí žiadnu zodpovednosť spoločnosti Belzona do tej miery, že takáto zodpovednosť nemôže byť zákonom vylúčená alebo obmedzená.

Copyright © 2018 Belzona International Limited. Belzona® je registrovaná ochranná známka.